



Pineline Fusion Ceramic Advance

Tuotenro	870						
Kuvaus	Tee-se-itse (DIY) pesulaitteisiin kehitetty keraaminen suihkutettava WetCoat -pinnoite auton ulko-, lasi ja metallipintojen suojaukseen.						
Erityisominaisuudet	Tuotteen SiO ₂ -rakenne tarjoaa pitkäkestoisen suojan ja hylkivyyden likaa vastaan. Pinnoite säilyttää ominaisuutensa vielä useiden pesukertojenkin jälkeen. Erinomaisen hydrofobisuutensa ja liukkaustensa ansiosta lika huuhtoutuu pinnoilta helposti vesipisaroiden mukana. Myös kiilto syvenee.						
Käyttöohjeet	Tuote annostellaan huolellisen pesun jälkeen märille pinnoille. Tyypillinen kulutus: 100 – 200 ml / henkilöauto Suositeltava pitoisuus: 3 – 5 % Aktivoidaan käsittelyn jälkeen vedellä, minkä jälkeen auto kuivataan. Mikäli aktivointiin käytetään käänteisosmoosivettä (RO), autoa ei tarvitse erikseen kuivata						
Huom!	Katso turvallisen käytön ohjeet etiketistä tai käyttöturvallisuus-tiedotteesta. Säilytetään tiiviisti suljettuna +5 ...+30 °C.						
Työympäristö	Huolehdi riittävästä ilmanvaihdesta.						
Tekniset tiedot	<table><tr><td>Olomuoto ja väri</td><td>kirkas neste</td></tr><tr><td>pH-arvo (20 °C)</td><td>5,2</td></tr><tr><td>Suhteellinen tiheys</td><td>1</td></tr></table>	Olomuoto ja väri	kirkas neste	pH-arvo (20 °C)	5,2	Suhteellinen tiheys	1
Olomuoto ja väri	kirkas neste						
pH-arvo (20 °C)	5,2						
Suhteellinen tiheys	1						
Sisältö	<table><tr><td>Polyorgaaniset siloksaanit</td><td>5 – 15 %</td></tr></table>	Polyorgaaniset siloksaanit	5 – 15 %				
Polyorgaaniset siloksaanit	5 – 15 %						
Pakkaus	10 L, 25 L. Tyhjä ja huuhdeltu pakkaus lajitellaan muovikeräykseen.						
Muuta	Valmistettu Suomessa.						